



## IDEAL 2K lacca poliuretanică per parquet base acqua

### CAMPO D'IMPIEGO

Per la verniciatura di parquet in zone dove il pavimento è soggetto a usura normale o forte: soggiorni, salotti, scale in legno, uffici, palestre ecc.

### CARATTERISTICHE

- effetto santinato
- ecologica
- senza odori sgradevoli
- buone caratteristiche meccaniche
- alta resistenza chimica
- facile impiego

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	legante poliuretanică
RAPPORTO DI CATALISI	vernice (componente A) : induritore (componente B) = 10:1
DURATA DELLA MISCELA	4 - 8 ore
BRILLANTEZZA	Brillante, semi-opaco
DENSITÀ	1.03 g / ml
RESIDUO SECCO	30 - 35%
SOPRAVERNICIATURA	4 - 6 ore, a seconda delle condizioni
DILUIZIONE	/
Valore limite UE (COV)	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE per questo prodotto (A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Prodotto contiene al massimo 95 g/l di COV.
IMBALLI	5l vernice, 0,5l induritore
SCADENZA	Il prodotto sigillato originalmente e immagazzinato secondo le modalità consigliate (temperatura da +5°C a +35°C, luogo asciutto) è utilizzabile fino alla data indicata sulla confezione. TEME IL GELO!

ISTRUZIONE PER L'USO		
SISTEMI DI APPLICAZIONE	diluzione	viscosità (DIN 4mm)
pennello, rullo	/	14 s
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	temperatura vernice, aria e pavimento da +18°C a +22°C e umidità relativa dell'aria 50 - 70%	
ESSICCAZIONE (T = +20°C, umidità rel. 65%)	Fuori polvere cca. 0,5 ora, sopravverniciabile dopo 4 - 6 ore, adatto all'uso 24 ore Con temperature più basse e umidità relativa più alta, il tempo di essiccazione aumenta.	
RESA	teorica: 8 - 10 m <sup>2</sup> con 1l a una mano La resa in pratica dipende dalla lavorazione e dal tipo di legno e dal modo di verniciatura.	
PULIZIA DEGLI UTENSILI	immediatamente dopo l'uso con acqua, vernice secca con acetone	

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

#### Base in legno

L'umidità del parquet deve essere tra l'8 e il 10 %. Il parquet deve essere levigato meccanicamente e perfettamente pulito da polvere e altri residui. Tra uno strato e l'altro di vernice il parquet va carteggiato con carta o retina abrasiva a grana 120 o 150.

#### Come rinnovare un parquet vecchio

La vecchia vernice va completamente rimossa oppure va controllata l'aderenza della vernice (vedere note). La levigatura tra uno strato e l'altro va effettuata con carta abrasiva o retina a grana 120 o 150.

### PREPARAZIONE DELLA LACCA

La vernice e l'induritore vanno mescolati in un contenitore di vetro o plastica pulito e asciutto con un rapporto miscela in volume di 10:1. È necessario mescolare bene la miscela per almeno 15 secondi. Si può iniziare con l'applicazione dopo 15 minuti.



## SISTEMI DI APPLICAZIONE

SUPERFICIE	PREPARAZIONE	MANO DI FONDO	FINITURA
parquet, rivestimenti in legno, legno non lavorato	levigare meccanicamente il parquet secco e pulire tutte le impurità	1x <b>IDEAL fondo base acqua</b>	3x <b>IDEAL 2K lacca poliuretanica per parquet base acqua</b>
		/	3 - 4x <b>IDEAL 2K lacca poliuretanica per parquet base acqua</b>
parquet vecchio	togliere completamente la vecchia vernice oppure controllarne l'aderenza	1x <b>IDEAL fondo base acqua</b>	3x <b>IDEAL 2K lacca poliuretanica per parquet base acqua</b>
		/	3 - 4x <b>IDEAL 2K lacca poliuretanica per parquet base acqua</b>

## NOTE E PARTICOLARITÀ

- Il legno naturale cambia colore sotto l'azione della luce indipendentemente dalla vernice.
- Con legni esotici o non conosciuti, per verificare l'effetto della vernice sul colore del parquet, è necessario fare una prova su una piccola superficie.
- Per la levigatura di **IDEAL 2K lacca poliuretanica per parquet base acqua** non vi consigliamo di usare una levigatrice a levigatura tridimensionale.
- Se una superficie è stata verniciata precedentemente con un'altra vernice, è necessario controllarne l'aderenza. Levigare una piccola superficie e verniciarla. Dopo 2 - 3 giorni, verificare l'aderenza con una moneta. Se la vernice rimane sulla superficie, l'aderenza è soddisfacente..
- La vernice va pulita con un panno bagnato e detersivi neutri per la pulizia del parquet dopo 8 giorni; dopo questo periodo si possono collocare anche i mobili, mentre i tappeti vanno collocati dopo 10 giorni.
- La durata della vernice può essere prolungata usando periodicamente una emulsione in acqua di cera o altra sostanza simile per la cura del parquet.