



IDEAL vernice per stucco base acqua

CAMPO D'IMPIEGO

Stuccatura del parquet prima della laccatura con **IDEAL fondo base acqua**.

CARATTERISTICHE

- liquido per la preparazione dello stucco per la riempitura dei pori e delle fughe minori
- monocomponente
- rapida essiccazione

SCHEDA TECNICA	
COMPOSIZIONE	a base di collanti idrosolubili
DENSITÀ	1,03 g/ml
SOSTANZE SECCHE	34 %
INTERVALLO TRA LE MANI	1 -2 ore, a seconda delle condizioni e della grandezza delle fughe
DILUIZIONE	
Categoria EU VOC e limitazioni	IIA(h), 50 g/l (2007); il prodotto contiene: max 50 g/l
UNITÀ D'IMBALLAGGIO	5 l
DURATA	Sigillato nella confezione originale ed immagazzinato adeguatamente (temperatura da +5°C a +35°C, ambiente asciutto), il prodotto è utilizzabile fino alla data stampata sulla confezione.

ISTRUZIONI PER L'USO		
MODI D'APPLICAZIONE	diluizione	viscosità (DIN 4mm)
spatola inox		ca. 100 s
CONDIZIONI D'APPLICAZIONE	temperatura del liquido, dell'aria e del pavimento da +15°C a +25°C e umidità relativa dell'aria 40 - 70% La temperatura del pavimento non essere inferiore ai 12°C.	
ESSICCAZIONE (T = +20°C, umidità rel. 65%)	fuori polvere circa 20 minuti, asciutto e pronto per l'applicazione della mano successiva in 1 - 2 ore A temperature inferiori e maggior umidità relativa dell'aria aumenta il tempo di essiccazione. L'essiccazione dipende dalla grandezza delle fughe.	
RESA	teorica: 10 - 12 m ² con 1l a una mano L'impiego pratico dipende dalla grandezza delle fughe, dal tipo di legno, nonché dalla modalità d'applicazione.	
PULITURA DEGLI ATTREZZI	Con l'acqua, subito dopo l'uso	

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Fondo di legno

L'umidità del parquet deve essere dell' 8 - 10 %.

Il parquet deve essere levigato a macchina, spolverato e pulito accuratamente.

Restauro del vecchio parquet

La lacca vecchia va asportata completamente.

PREPARAZIONE DELLO STUCCO

Mescolare **IDEAL vernice per stucco base acqua** con la polvere sottile del legno che viene a crearsi all'ultima levigatura. Con lo stucco così preparato vanno turate le irregolarità del parquet. Va applicato con spatola inox. I resti di stucco vanno levigati accuratamente con retina abrasiva a grana 120 - 150.