



IDEAL gel

CAMPO D'IMPIEGO

Per la stuccatura delle fughe del parquet prima dell'applicazione di **IDEAL 2K lacca poliuretanica per parquet DS**.

CARATTERISTICHE

- gel trasparente monocomponente
- rapida essiccazione
- buon riempimento
- riempimento di pori e crepe minori (fino ad 1 mm)
- isolamento della superficie e prevenzione della migrazione degli estrattivi sulla finitura

SCHEDA TECNICA	
COMPOSIZIONE	collante al vinile
RAPPORTO VOLUMETRICO	/
PERIODO DI UTILIZZABILITÀ DELLA MISCELA	/
DENSITÀ	0,94 g/ml
SOSTANZE SECCHE	20 %
INTERVALLO TRA LE MANI	30 - 45 minuti, a seconda delle condizioni e dello spessore dello strato applicato
DILUIZIONE	/
Categoria EU VOC e limitazioni	IIA(h), 750 g/l (2007); il prodotto contiene max 750 g/l
UNITÀ D'IMBALLAGGIO	5 l
DURATA	Sigillato nella confezione originale ed immagazzinato adeguatamente (temperatura da +5°C a +35°C, ambiente asciutto), il prodotto è utilizzabile fino alla data stampata sulla confezione.

ISTRUZIONI PER L'USO	
MODI D'APPLICAZIONE	diluizione
spatola	non è necessaria
CONDIZIONI D'APPLICAZIONE	temperatura della lacca, dell'aria e del pavimento da +15°C a 25°C e umidità relativa dell'aria 65 - 75 %
ESSICCAZIONE (T = +20°C, umidità rel. 65%)	fuori polvere circa 15 minuti, asciutto e pronto all'applicazione della mano successiva in 30 - 45 minuti (con spessore delle fughe di 1 mm) A temperature inferiori, maggior umidità dell'aria e crepe maggiori aumenta il tempo di essiccazione.
RESA	teorica: 18 - 22 m ² con 1 l a una mano L'impiego pratico dipende dalla lavorazione e dal tipo del legno, nonché dalla modalità d'applicazione.
PULITURA DEGLI ATTREZZI	IDEAL detergente per pulizia degli attrezzi.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Fondo di legno

L'umidità del parquet deve essere dell'8 - 10 %. Il parquet deve essere levigato a macchina, spolverato e pulito accuratamente. La carteggiatura tra le singole mani non è necessaria.

Restauro del vecchio parquet

La lacca vecchia va asportata completamente. La carteggiatura tra le singole mani non è necessaria.

PREPARAZIONE DEL GEL

Prima dell'applicazione il gel va mescolato accuratamente.



SISTEMI DI COPERTURA

SUPERFICIE	PREPARAZIONE	FONDO COPRENTE	COPRENTE FINALE
parquet, pavimento a listoni, legno non lavorato	levigare il parquet asciutto e asportare tutte le impurità	1-2x IDEAL gel	3x IDEAL 2K lacca poliuretanica per parquet DS
parquet vecchio	la lacca vecchia va asportata completamente	1-2x IDEAL gel	3x IDEAL 2K lacca poliuretanica per parquet DS

NOTE E PARTICOLARITÀ

- **IDEAL gel** può essere utilizzato anche per l'applicazione dopo la carteggiatura tra le mani per eliminare i resti di polvere, chiudere le fughe minori e livellare le irregolarità.
- A causa dell'influsso della lacca sulla tonalità del parquet, per i tipi di legno esotico e sconosciuto è necessario fare una prova su una superficie minore.