



IDEAL gel base acqua

CAMPO D'IMPIEGO

Per la stuccatura delle fughe del parquet in caso di laccatura con **IDEAL lacca per parquet base acqua** prima dell'applicazione dell'ultima mano di lacca.

CARATTERISTICHE

- gel trasparente monocomponente
- riempimento di pori e crepe minori (fino ad 1 mm)
- rapida essiccazione
- la levigatura (in caso di utilizzo tra le mani) non è necessaria
- isolamento della superficie e prevenzione della migrazione degli estrattivi sulla finitura

SCHEDA TECNICA	
COMPOSIZIONE	gel idrosolubile
RAPPORTO VOLUMETRICO	/
PERIODO DI UTILIZZABILITÀ DELLA MISCELA	/
DENSITÀ	0,94 g/ml
SOSTANZE SECCHIE	32 %
INTERVALLO TRA LE MANI	30 – 45 minuti, a seconda delle condizioni e dello spessore dello strato applicato
DILUIZIONE	/
Categoria EU VOC e limitazioni	IIA(h), 50 g/l (2007); il prodotto contiene max 50 g/l
UNITÀ D'IMBALLAGGIO	5 l
DURATA	Sigillato nella confezione originale ed immagazzinato adeguatamente (temperatura da +5°C a +35°C, ambiente asciutto), il prodotto è utilizzabile fino alla data stampata sulla confezione.

ISTRUZIONI PER L'USO		
MODI D'APPLICAZIONE	diluzione	viscosità (DIN 4 mm)
spatola inox	non è necessaria	tissotropico
CONDIZIONI D'APPLICAZIONE	temperatura della lacca, dell'aria e del pavimento da +18°C a +22°C e umidità relativa dell'aria 55 – 65 %	
ESSICCAZIONE (T = +20°C, umidità rel. 65%)	fuori polvere circa 15 minuti, asciutto e pronto all'applicazione della mano successiva in 30 - 45 minuti (con spessore delle fughe di 1 mm) A temperature inferiori, maggior umidità dell'aria e crepe maggiori aumenta il tempo di essiccazione.	
RESA	teorica: 18 - 22 m ² con 1 l a una mano L'impiego pratico dipende dalla lavorazione e dal tipo del legno, nonché dalla modalità d'applicazione.	
PULITURA DEGLI ATTREZZI	Con l'acqua, subito dopo l'uso.	

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Fondo di legno

L'umidità del parquet deve essere dell'8 – 10 %. Il parquet deve essere levigato a macchina, spolverato e pulito accuratamente. La carteggiatura tra le singole mani non è necessaria.

Restauro del vecchio parquet

La lacca vecchia va asportata completamente. La carteggiatura tra le singole mani non è necessaria.

PREPARAZIONE DEL GEL

Prima dell'applicazione il gel va mescolato accuratamente.



SISTEMI DI COPERTURA

SUPERFICIE	PREPARAZIONE	FONDO COPRENTE	INTERMEDIO COPRENTE	COPRENTE FINALE
parquet, pavimento a listoni, legno non lavorato	levigare il parquet asciutto e asportare tutte le impurità	2x IDEAL 2K lacca poliuretana per parquet oppure 2x IDEAL lacca per parquet base acqua VAL	1-2x IDEAL gel	1x IDEAL 2K lacca poliuretana per parquet
parquet vecchio	la lacca vecchia va asportata completamente	2x IDEAL 2K lacca poliuretana per parquet oppure 2x IDEAL lacca per parquet base acqua VAL	1-2x IDEAL gel	1x IDEAL 2K lacca poliuretana per parquet

NOTE E PARTICOLARITÀ

- **IDEAL gel base acqua** può essere utilizzato per l'applicazione dopo la carteggiatura tra le mani per eliminare i resti di polvere, chiudere le fughe minori e livellare le irregolarità.
- A causa dell'influsso della lacca sulla tonalità del parquet, per i tipi di legno esotico e sconosciuto è necessario fare una prova su una superficie minore.
- **IDEAL gel base acqua** non va applicato sul legno grezzo, ovvero non protetto precedentemente.