

SPEKTRA Domflok trasparente (semi-opaca)

CAMPO D'IMPIEGO

Vernice da finitura incolore per la difesa delle pareti interne verniciate con pitture a dispersione e sottoposte grosse operazioni quali atri, corridoi, aule, gradinate (scuole, asili, ospedali) ed in altri vani. La vernice da finitura nella quale mescoliamo **SPEKTRA Domflok fiocchi** viene applicata, nel sistema decorativo policromatico **SPEKTRA Domflok**. Adatto alla copertura di pitture a dispersione di alta qualità.

CARATTERISTICHE

- effetto satinato
- film trasparente
- alta lavabilità
- pulitura semplice con detergenti non abrasivi

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	<i>dispersione copolimera acrilica e additivi speciali</i>
TONALITÀ	trasparente
COLORAZIONE	/
LUCIDITÀ	EN 13300 - lucidità media
DENSITÀ	1,0 - 1.1 kg/l
LAVABILITÀ	EN 13300 - classe 2 (DIN53778-S)
DILUIZIONE	/
Valore limite UE (COV)	Pitture lucide per pareti e soffitti interni. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/b): 150 g/L (2007) / 100 g/l (2010). SPEKTRA Domflok trasparente semi-opaca contiene al massimo 85 g/l di COV.
IMBALLI	2 l e 15 l
SCADENZA	Chiuso nel contenitore originale ed immagazzinato adeguatamente (temperatura da +5°C a +35°C, ambiente asciutto) si può usare fino alla data riportata sull'involucro. NON DEVE GELARE!

ISTRUZIONE PER L'USO	
APPLICAZIONE	<i>rullo a setola corta (rullo Domflok), pennello</i>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	temperatura minima di colore, aria e fondo +5°C
ESSICAZIONE (T= +20°C, umidità rel. 65%)	asciutta dopo 4 - 6 ore, completamente indurita dopo 7 giorni
RESA	teoretica: 6 - 8 m ² con 1l a una mano (superficie liscia)
PULITURA DEGLI ARNESI	con acqua subito dopo l'uso

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Prima dell'applicazione **SPEKTRA Domflok trasparente** la superficie deve esser verniciata con una pittura a dispersione di qualità (**SPEKTRA Domflok fondo (ESTELAN)**, o **SPEKTRA pittura acrilica per facciate**). La pittura deve venir asciugata adeguatamente prima dell'applicazione.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

MANO DI FONDO	FINITURA
2x SPEKTRA Domflok fondo (ESTELAN)	1x SPEKTRA Domflok trasparente (semi-opaca)
2x SPEKTRA pittura acrilica per facciate	

ANNOTAZIONI E PARTICOLARITÀ

- La lacca può venir usata quale finitura unica per raggiungere un'alta lavabilità della vernice oppure vi mescoliamo **SPEKTRA Domflok fiocchi** per l'apparenza decorativa policromatica delle superfici..
- La lacca è già di una consistenza adatta e non la dobbiamo diluire, prima dell'uso la mescoliamo solamente.
- La lacca all'applicazione crea una copertura colore latteo che all'essiccazione diviene trasparente.
- Le superfici che sono verniciate con colori acrilici a dispersione non lavabili non sono adatte all'applicazione della **SPEKTRA Domflok lacca** (può accadere uno sfogliamento e stacco del film colorato). Serve un'applicazione delle pitture su consigliate su una superficie impregnata.
- L'aspetto finale del film dipende dal fondo. Un film liscio dalla lucidità uniforme è conseguibile su superfici lisce, perciò prima dell'applicazione del colore di fondo consigliamo la levigatura con **SPEKTRA stucco rasante** (due mani con levigatura intermedia e finale).
- Il tempo di essiccazione aumenta a temperature inferiori e maggiore umidità dell'aria.
- La lacca è completamente asciutta e indurita dopo circa 7 giorni - solo allora possiamo pulirla con detergenti non abrasivi e acqua.