



SPEKTRA stucco rasante

CAMPO D'IMPIEGO

Rasante livellante fine pronto all'applicazione per la lisciatura di superfici murali interne di pareti e soffitti.

Adatto per la lisciatura di superfici come gli intonaci minerali, il calcestruzzo, i pannelli in gesso, come pure per il livellamento di superfici murali interne trattate con vernici a dispersione.

Livellamento fino allo spessore di 2 mm.

CARATTERISTICHE

- rasante livellante pronto all'uso
- adatto all'applicazione manuale
- facile lavorazione e levigatura
- alta permeabilità

SCHEDA TECNICA	
COMPOSIZIONE	<i>copolimero di etilene vinilacetato, filler e additivi speciali</i>
TONALITÀ	bianco
CREAZIONE DI TONALITÀ	/
DENSITÀ	1,5 - 1,6 kg/l
DILUIZIONE	con l'acqua secondo necessità
UNITÀ D'IMBALLAGGIO	3,5 kg, 8 kg e 25 kg
DURATA	Sigillato nella confezione originale ed immagazzinato adeguatamente (temperatura da +5°C a +35°C, ambiente asciutto), il prodotto è utilizzabile fino alla data stampata sulla confezione. TEME IL GELO!

ISTRUZIONI PER L'USO	
MODO D'APPLICAZIONE	<i>frattone di acciaio inox</i>
CONDIZIONI D'APPLICAZIONE	la temperatura dello stucco, dell'aria e della base non deve essere inferiore ai +5°C
ESSICCAZIONE (T = +20°C, umidità rel. 65%)	asciutto e adatto alla levigatura dopo 10 - 12 ore a seconda dello spessore dello strato
RESA	teorica: 1,5 - 2 kg per m ² a due mani L'utilizzo pratico dipende dallo spessore e dalla ruvidità della base.
PULITURA DEGLI ATTREZZI	con l'acqua, subito dopo l'uso.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Il fondo va spolverato, pulito dalle parti mal legate e dalle altre impurità. Va rimossa la vecchia verniciatura che si sta staccando. Le crepe e le parti danneggiate della base vanno riempite con materiali adeguati su base minerale. In caso di riparazioni consigliamo l'impregnatura con **SPEKTRA acryl tiefgrund** oppure **SPEKTRA tiefgrund**. Prima dell'applicazione di **SPEKTRA stucco rasante** la base deve essere asciutta e consolidata.

Prima della stuccatura delle superfici di pareti infestate da muffa e alghe va applicato **SPEKTRA SANITOL biocida**. La muffa va asportata meccanicamente a pareti asciugate. Alla vernice va aggiunto **SPEKTRA additivo antimuffa** che impedisce in maniera duratura lo sviluppo dei microrganismi oppure bisogna usare come strato finale **SPEKTRA pittura per cucine e bagni**.

Le macchie di nicotina, versamenti di acqua, catrame, matite idrosolubili, vanno coperte con SPEKTRA antifumo che rappresenta già lo strato finale.

I fondi sani e senza crepe, trattati con smalti lisci, brillanti o semibrillanti o vernici a dispersione vanno puliti e levigati con carta abrasiva (n. 150).



SISTEMI DI COPERTURA

SUPERFICIE	PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE	IMPREGNANTE	LISCIATURA	COPRENTE FINALE
Superficie nuova non verniciata - intonaci di calce-cemento - pannelli in cartongesso - calcestruzzo ed altre superfici non porose della base		1x SPEKTRA acryl tiefgrund 1x SPEKTRA tiefgrund	2x SPEKTRA stucco rasante (secondo necessità)	vernice per pareti interne del marchio SPEKTRA – a scelta
Trattata con vernici a dispersione - più strati di coprenti permeabili, non lavabili - coprenti lisci, brillanti, lavabili	pulitura, asportazione di parti mal legate, riparazione dei punti danneggiati pulitura, levigatura	1x SPEKTRA acryl tiefgrund		

NOTE E PARTICOLARITÀ

- La lisciatura delle pareti con **SPEKTRA stucco rasante** viene consigliata soprattutto prima dell'applicazione degli strati decorativi (**SPEKTRA DOMFLOK**) e delle vernici a dispersione altamente lavabili (**SPEKTRA latex (semiopaco)**,...)
- I tempi di essiccazione aumentano a temperature inferiori e maggior umidità dell'aria, ma dipendono anche dallo spessore applicato di **SPEKTRA stucco rasante**.