



TESSAROL fondo per legno



CAMPO D'IMPIEGO

Vernice di fondo o da finitura per la protezione di superfici in legno, metalliche e minerali.

CARATTERISTICHE

- vernice tissotropica di fondo o da finitura
- buona copertura
- buon dilatazione
- rapida asciugatura
- applicazione semplice

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	legante alchidico, fondente, pigmenti, riempitivi
TONALITÀ	bianca
COLORAZIONE	/
BRILLANTEZZA	opaca
DENSITÀ	1.35 g / ml
DILUIZIONE	pronto all'uso
Valore limite UE (COV)	Primer. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/g): 450 g/l (2007) / 350 g/l (2010). TESSAROL fondo per legno contiene al massimo 350 g/l di COV.
IMBALLI	0.75l, 2.5l, 10l
SCADENZA	Chiuso nel contenitore originale ed immagazzinato adeguatamente (temperatura da +5°C a +35°C, ambiente asciutto) si può usare fino alla data riportata sull'involucro.

ISTRUZIONE PER L'USO				
SISTEMI DI APPLICAZIONE	diluzione	viscosità (DIN 4 mm)	ugello	pressione
pennello, rullo	secondo necessità			
spruzzo				
<i>spruzzo ad aria</i>	20 - 25%	cca. 30s	1.2 - 1.5 mm	3 - 4 bar
<i>airless</i>	/	fornita	0.23 - 0.28 mm	120 - 160 bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	la temperatura minima di colore, aria e oggetto +5°C			
ESSICCAZIONE (T = + 20°C, umidità rel. 65%)	asciutto alla polvere cca 2 ore, asciutto al tatto 4 - 6 ore, sopravverniciabile dopo 24 ore A temperature minori e maggiore umidità relativa aumenta il tempo di asciugamento.			
RESA	teorica: 10 - 12 m ² con 1 l a una mano Il consumo pratico dipende dalla lavorazione e dal tipo di legno, nonchè dal modo di applicazione			
PULITURA DEGLI ARNESI	TESSAROL diluente			

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Fondo in legno

L'umidità delle conifere non deve superare il 15 %, degli alberi a foglia caduca il 12 %. Levighiamo la superficie asciutta, la puliamo e con **NITRO diluente** asportiamo la cera, la resina ed i grassi.

Rinnovo degli strati vecchi

Gli strati intatti vanno puliti e levigati, quelli danneggiati vanno rimossi completamente.



SISTEMI DI APPLICAZIONE

FONDO		PREPARAZIONE DEL FONDO	IMPREGNAZIONE	MANO DI FONDO	MANO DI FINITURA
LEGNO	interno	levigatura, asportazione impurità	/	1x TESSAROL fondo per legno	2x TESSAROL smalto (GLEMADUR) - interno o 2x TESSAROL smalto o 2x TESSAROL professionale o 2x TESSAROL smalto acrilico
	esterno		1x BORI impregnante antibatterica	2x TESSAROL fondo per legno	
STRATI VECCHI	interno / esterno	pulitura e levigatura, asportazione degli strati danneggiati	1x impregnazione o 1-2x TESSAROL fondo per legno		1 - 2x TESSAROL smalto o 2x TESSAROL professionale o 1 - 2x TESSAROL smalto acrilico 2x TESSAROL smalto (GLEMADUR) - interno

OSSERVAZIONI E PARTICOLARITÀ

- Negli ambienti chiusi si può creare un forte odore di solventi organici. Le vernici su base di legante alchidico non vengono pertanto consigliate per la verniciatura dei mobili interni.