



SPEKTRA stucco ruvido

CAMPO D'IMPIEGO

Massa stuccante pronta per l'applicazione per l'appianamento di pareti e soffitti interni. Adatto per il primo strato di rasatura di fondi quali intonaci minerali e calcestruzzo che vengono così fissati e preparati alla lisciatura fine con lo **stucco rasante SPEKTRA** oppure alla colorazione con pitture a dispersione. Riempimento fino allo spessore di 5 mm.

CARATTERISTICHE

- massa levigante pronta
- adatta all'applicazione a mano o con macchina
- consolida il fondo
- traspirabilità elevata

| DATI TECNICI | |
|--------------|--|
| COMPOSIZIONE | <i>dispersione copolimera vinilacetilenea, riempitivi ruvidi, fibre e additivi speciali</i> |
| TONALITÀ | bianca |
| COLORAZIONE | / |
| DENSITÀ | 1,5 - 1,6 kg/l |
| DILUIZIONE | con acqua secondo bisogno |
| IMBALLI | 25kg in contenitori PP |
| SCADENZA | In confezione originale e immagazzinato come consigliato (temperatura da +5°C a +35°C, luogo asciutto), il prodotto è utilizzabile fino alla data indicata sulla confezione. NON DEVE GELARE! |

| ISTRUZIONE PER L'USO | |
|---|--|
| APPLICAZIONE | <i>lisciatoio inossidabile, spruzzatura</i> |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO | temperatura minima di stucco, aria e fondo +5°C |
| ESSICAZIONE (t = +20°C, umidità rel. 65%) | asciutto e pronto alla levigazione dopo 10 - 24 ore a seconda dello spessore |
| RESA | teorica: 1,5 kg - 2 kg per m ² a due mani Il consumo reale dipende dallo spessore dello strato e dalla ruvidità della superficie |
| PULITURA DEGLI ARNESI | con acqua subito dopo l'uso |

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Dal fondo asportiamo la polvere, le parti non aderenti e altre impurità quali olii d'impialacciatura ecc. Ripariamo le cavillature maggiori e le parti danneggiate con materiali minerali adatti. In caso di riparazioni raccomandiamo l'**acryl tiefgrund SPEKTRA** oppure il **tiefgrund SPEKTRA**. Prima dell'applicazione dello **stucco rasante ruvido SPEKTRA** il fondo va pulito e asciugato.

Le pareti ricoperte di muffa e alghe vengono trattate con il **biocida SPEKTRA SANITOL**. A pareti asciutte asportiamo meccanicamente la muffa. Segue l'impregnazione, la spianatura grossa e la levigatura. Al colore aggiungiamo l'**additivo contro le muffe SPEKTRA** che impedisce la crescita di microrganismi per un periodo più lungo oppure usiamo quale strato finale la **pittura per cucine e bagni SPEKTRA**.

Le macchie di nicotina, di infiltrazioni di acqua, catrame, matite solubili... le copriamo con la **pittura SPEKTRA antifumo** che rappresenta già lo strato finale.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

| SUPERFICIE | PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE | IMPREGNAZIONE | LEVIGATURA | FINITURA |
|---|--|--|---|---|
| <i>Intonaci di calce-cemento</i> - nuovi, vecchi Calcestruzzo e altre superfici non porose | pulitura, asportazione di parti mobili, riparazione di punti danneggiati pulitura | 1x SPEKTRA acryl tiefgrund 1x SPEKTRA tiefgrund | 1x SPEKTRA stucco rasante ruvido se necessario segue 1-2x levigatura con SPEKTRA stucco rasante | pittura per pareti interne del tipo SPEKTRA - a scelta |

OSSERVAZIONI E PARTICOLARITÀ

- Il tempo di essiccazione aumenta con le temperature più basse e la maggior umidità atmosferica e dipende dallo spessore di **stucco rasante ruvido SPEKTRA** applicato.

I presente depliant completa e sostituisce tutte le precedenti edizioni.

IX - 2007



Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si
www.helios.si