



SPEKTRA 2000 pittura per pareti interne

CAMPO D'IMPIEGO

Per la protezione e la decorazione di pareti interne e soffitti.

È adatta per la pitturazione di tutti i tipi di intonaci minerali, pannelli in fibrocemento, calcestruzzo, pannelli in cartongesso, carte da parati in fibre vetrose, carte da parati a rilievo e vecchie pitture.

CARATTERISTICHE

- altamente coprente, super bianca
- ecologica e non dannosa per la salute ed igienizzante
- semplice applicazione
- aspetto finale del film molto bello
- coprente già a una mano

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	<i>dispersione vinilacetato copolimero, pigmento, riempitivi e additivi speciali</i>
TONALITÀ	bianca
COLORAZIONE	con paste pigmentate adatte alle pitture a base di acqua, fino al 3%, e con le pitture a dispersione compatibili
BRILLANTEZZA	EN 13300 - opaca
DENSITÀ	1,45 - 1,50 kg/l
LAVABILITÀ	non lavabile
DILUIZIONE	con acqua fino al 5%
Valore limite UE (COV)	Pitture opache per pareti e soffitti interni (A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Prodotto contiene al massimo 22 g/l di COV.
IMBALLO	2,5l, 10l
SCADENZA	In confezione originale e immagazzinato come consigliato (temperatura da +5°C a +35°C, luogo asciutto), il prodotto è utilizzabile fino alla data indicata sulla confezione. NON DEVE GELARE!

ISTRUZIONI PER L'USO	
MODO DI APPLICAZIONE	<i>rullo, pennello, spruzzo</i>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	temperatura della pittura, dell'aria e della superficie minimo +5°C
ESSICCAZIONE (T = +20°C, umidità relativa 65%)	asciutto e sopravverniciabile dopo 4 - 6 ore
RESA	teorica: 8 - 10 m ² con 1l a una mano Il consumo in pratica dipende dall'assorbimento e dalla ruvidità della superficie.
PULIZIA DEGLI ARNESI	Immediatamente dopo l'uso con acqua

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Eliminare polvere e altre impurità dalla superficie, anche quelle non aderenti. Rimuovere le vecchie pitture che si staccano. Riempire le crepe maggiori e le parti danneggiate della superficie con materiali adatti a base minerale. Quindi impregnare con **SPEKTRA acryl tiefgrund**. La superficie deve essere asciutta e consolidata prima della pitturazione.

Prima della pitturazione, le superfici infette da muffe e alghe vanno trattate con **SPEKTRA SANITOL biocida**. Quando le pareti si asciugano, la muffa va asportata meccanicamente. Alla pittura, aggiungere **SPEKTRA additivo contro le muffe**, che previene la crescita dei microrganismi più a lungo, oppure usare **SPEKTRA pittura per cucine e bagni** come finitura.

Le macchie di nicotina, di versamenti di acqua, catrane, matite solubili,... vanno pitturate con **SPEKTRA antifumo**, che si può usare come finitura. Le superfici integre e non screpolate pitturate con emulsioni lisce, brillanti o semiopachi o con pitture a dispersione vanno pulite e carteggiate con carta abrasiva (no. 150).



SISTEMI DI VERNICIATURA

SUPERFICIE	PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE	IMPREGNAZIONE	LISCIAMENTO	FINITURA
Superficie nuova, non pitturata - intonaci in calceamento - pannelli in cartongesso - calcestruzzo e altre superfici non porose		1x SPEKTRA acryl tiefgrund 1x SPEKTRA tiefgrund	2x SPEKTRA stucco rasante (se necessario)	1-2x SPEKTRA 2000 pittura per pareti interne
Pitturata con pitture a dispersione - più strati di pitture assorbenti, non lavabili - pitture lisce, brillanti, lavabili	pulizia, rimozione di parti mobili, riparazione di parti danneggiate pulizia, carteggiatura	1x SPEKTRA acryl tiefgrund	2x SPEKTRA stucco rasante (se necessario)	

NOTE E PARTICOLARITÀ

- Mescolare bene la pittura prima dell'uso.
- Il tempo di essiccazione aumenta con temperature più basse e umidità relativa dell'aria più alta.
- Se la pittura viene diluita con una quantità di acqua maggiore a quella indicata, la coprenza della pittura stessa diminuisce in proporzione.