



SPEKTRA pittura per cucine e bagni

CAMPO D'IMPIEGO

Per la protezione di pareti e soffitti interni. Impedisce per periodi più lunghi la crescita di muffa e alghe sulle superfici interne di cucine, bagni, lavatoi, stenditoi e altri vani dove causa la presenza di vapore acqueo è più probabile il fenomeno della muffa e delle alghe. Adatta per ogni tipo di intonaco minerale, pannelli in fibrocemento, calcestruzzo, cartongesso e vecchie pitture.

CARATTERISTICHE

- traspirabile
- riduce la condensazione
- protezione fughicida
- semplice applicazione
- gradevole odore

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	dispersione copolimera vinilacetilenea, pigmenti, riempitivi e additivi speciali
TONALITÀ	bianca
COLORAZIONE	con paste pigmentate adatte ai colori su base acquea fino al 3%, nonché ai colori a dispersione adatti alla gradazione
BRILLANTEZZA	DIN 53778 - opaco
DENSITÀ	1,48 - 1,52 kg/l
LAVABILITÀ	non è lavabile
DILUIZIONE	con acqua fino al 5%
Valore limite UE (COV)	Pitture opache per pareti e soffitti interni (A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Prodotto contiene al massimo 9 g/l di COV.
IMBALLI	5l
SCADENZA	In confezione originale e immagazzinato come consigliato (temperatura da +5°C a +35°C, luogo asciutto), il prodotto è utilizzabile fino alla data indicata sulla confezione. NON DEVE GELARE!

ISTRUZIONE PER L'USO	
APPLICAZIONE	rullo, pennello, spruzzo
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	temperatura minima di colore, aria e fondo +5°C
ESSICAZIONE (t = +20°C, umidità rel. 65%)	asciutto e sopravverniciabile dopo 4 - 6 ore.
RESA	teoricamente: a due mani 5 - 6 m ² con 1l Il consumo pratico dipende dal assorbimento e dalla ruvidità della superficie
PULITURA DEGLI ARNESI	con acqua subito dopo l'uso

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Dal fondo asportiamo polvere, particelle mal legate e altre impurità. Asportiamo pure i vecchi strati che si staccano. Ripariamo le crepe maggiori e le parti danneggiate con materiali su base minerale adatti. Segue l'impregnazione con **SPEKTRA acryl tiefgrund**. Il fondo deve essere asciutto e solido prima dell'applicazione.

Le pareti ricoperte di muffa e alghe vengono trattate con il **SPEKTRA biocida SANITOL**. A pareti asciutte asportiamo meccanicamente la muffa. Quale strato finale usiamo **SPEKTRA pittura per cucine e bagni**.

Le macchie di nicotina, di versamenti di acqua, catrame, matite solubili,... copriamo con la pittura **SPEKTRA antifumo** che rappresenta già lo strato finale.

I fondi sani e non crepati, colorati con emulsioni lisce, brillanti o semibrillanti, oppure con colori a dispersione, vanno puliti e levigati con carta smerigliata. (nr. 150).



SISTEMI DI APPLICAZIONE

SUPERFICIE	PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE	DELLA IMPREGNAZIONE	LISCIAIATURA	FINITURA
Superficie nuova non pitturata - intonaci di calce-cemento - pannelli in cartongesso - calcestruzzo e altre superfici non porose		1x SPEKTRA acryl tiefgrund 1x SPEKTRA tiefgrund	2x SPEKTRA stucco rasante (secondo bisogno)	2x SPEKTRA pittura per cucine e bagni
Colorata con pittura in dispersione - più strati assorbenti non lavabili - strati infestati da microrganismi - strati lisci e brillanti	pulitura, asportazione di parti mobili, riparazione di punti danneggiati 1-2x SPEKTRA SANITOL biocida , asportazione meccanica dei resti di muffa pulitura, levigatura	1x SPEKTRA acryl tiefgrund 1x SPEKTRA acryl tiefgrund (secondo bisogno)	2x SPEKTRA stucco rasante (secondo bisogno)	

ANNOTAZIONI E PARTICOLARITÀ

- Mescolare bene prima dell'uso.
- Il tempo di essiccazione aumenta con le temperature minori e la maggior umidità dell'aria.
- Se diluite il colore con una quantità maggiore di quella prescritta, diminuisce proporzionalmente la copertura del film.
- Per un'azione fungicida migliore consigliamo l'applicazione del colore in due strati.
- Consigliamo l'uso di guanti protettivi.