



TESSAROL vernice per imbarcazioni



IMPIEGO

Per laccare il legno interno ed esterno: porte, rivestimenti, sugheri, mobili da giardino, imbarcazioni...

CARATTERISTICHE

- resistente all'alta umidità ed a consistenti sbalzi di temperatura
- buona dilatazione
- brillantezza stabile
- semplice applicazione
- resistente ai detergenti che si usano in casa

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	legante alchidico modificato, fondente
TONALITÀ	incolore
COLORAZIONE	/
BRILLANTEZZA	brillante
DENSITÀ	0.9 g/ml
Valore limite UE (COV)	Vernice ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/e): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). TESSAROL vernice per imbarcazioni contiene al massimo 400 g/l di COV.
DILUIZIONE	pronto all'uso
IMBALLI	0.75l, 2.5l
SCADENZA	Chiuso nel contenitore originale ed immagazzinato adeguatamente (temperatura da +5°C a +35°C, ambiente asciutto) si può usare fino alla data riportata sull'involucro.

ISTRUZIONE PER L'USO				
SISTEMI DI APPLICAZIONE	diluzione	viscosità (DIN 4 mm)	ugello	pressione
pennello, rullo	secondo esigenza			
spruzzo				
airless		fornita	0.23 - 0.28 mm	120 - 160 bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	temperatura minima di colore, aria e oggetto +5°C			
ESSICCAZIONE (T = + 20°C, umidità rel. 65%)	asciutto alla polvere cca 3 ore, asciutto al tatto 4-5 ore, sopraverniciabile dopo 24 ore Con temperature più basse e umidità relativa più alta il tempo di essiccazione aumenta.			
RESA	teorica: 8 - 10 m ² con 1 l a una mano Il consumo pratico dipende dalla lavorazione e dal tipo di legno, nonché dal modo di applicazione			
PULITURA DEGLI ARNESI	TESSAROL diluente			

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Fondo in legno

L'umidità delle conifere non deve superare il 15 %, degli alberi a foglia caduca il 12 %. Levighiamo la superficie asciutta, la puliamo e con **NITRO diluente** asportiamo la cera, la resina ed i grassi.

Rinnovo degli strati vecchi

Gli strati intatti vanno puliti e levigati, quelli danneggiati vanno rimossi completamente.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

SUPERFICIE		PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE	MANO DI FONDO	FINITURA
LEGNO NUOVO	interno	levigatura, asportazione delle impurità		2x TESSAROL vernice per imbarcazioni
	esterno		BORI impregnante naturale - nella tonalità scelta	2-3x TESSAROL vernice per imbarcazioni
STRATI VECCHI	interno	pulitura e levigatura, asportazione degli strati danneggiati		1-2x TESSAROL vernice per imbarcazioni
	esterno		per gli strati molto danneggiati BORI impregnante naturale - nella tonalità scelta	2x TESSAROL vernice per imbarcazioni

I presente depliant completa e sostituisce tutte le precedenti edizioni.

V - 2010



Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si
www.helios.si



OSSERVAZIONI E PARTICOLARITÀ

- Le impregnazioni incolore non offrono protezione sufficiente contro i raggi UV e perciò non le consigliamo da sole all'esterno.
- Per l'effetto decorativo possiamo utilizzare il **BORI impregnante naturale** nella tonalità scelta.
- Prima di verniciare i rivestimenti consigliamo di impregnare il legno da entrambe le parti con il **BORI impregnante naturale** o con il **BORI impregnante antibattericida**, in quanto otteniamo così una migliore stabilità dimensionale.
- Negli ambienti chiusi si può creare un forte odore di solventi organici. Le vernici su base di legante alchidico non vengono pertanto consigliate per la verniciatura dei mobili interni.