



TESSAROL vernice (opaca/brillante)



IMPIEGO

Per la protezione del legno in vani interni dove vogliamo che la struttura del legno sia visibile

CARATTERISTICHE

- impregnazione incolore semiopaca finale
- buona dilatazione
- brillantezza stabile
- resistenza ai detergenti che si usano in casa

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	legante alchidico, fondente
TONALITÀ	incolore
COLORAZIONE	/
BRILLANTEZZA	satinata
DENSITÀ	0.95 g/ml
Valore limite UE (COV)	Vernice ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/e): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). TESSAROL vernice opaca contiene al massimo 400 g/l di COV.
DILUIZIONE	pronto all'uso
IMBALLI	0.75l
SCADENZA	Chiuso nel contenitore originale ed immagazzinato adeguatamente (temperatura da + 5°C a +35°C, ambiente asciutto) si può usare fino alla data riportata sull'involucro.

ISTRUZIONE PER L'USO				
SISTEMI DI APPLICAZIONE	diluzione	viscosità (DIN 4 mm)	ugello	pressione
pennello, rullo	secondo necessità			
spruzzo				
airless		fornita	0.23 - 0.28 mm	120 - 160 bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	temperatura minima di colore, aria e oggetto +5°C			
ESSICCAZIONE (T = + 20°C, umidità rel. 65%)	asciutto alla polvere cca 5 ore, asciutto al tatto 6 - 8 ore, sopravverniciabile dopo 24 ore Con temperature più basse e umidità relativa più alta il tempo di essiccazione aumenta.			
RESA	teorica: 10 - 12 m ² con 1 l a una mano Il consumo pratico dipende dalla lavorazione e dal tipo di legno, nonché dal modo di applicazione			
PULITURA DEGLI ARNESI	TESSAROL diluente			

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Fondo in legno

L'umidità delle conifere non deve superare il 15 %, degli alberi a foglia caduca il 12 %. Levighiamo la superficie asciutta, la puliamo e con **NITRO diluente** asportiamo la cera, la resina ed i grassi.

Rinnovo degli strati vecchi

Gli strati intatti vanno puliti e levigati, quelli danneggiati vanno rimossi completamente.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

SUPERFICIE	PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE	MANO DI FONDO	FINITURA
LEGNO	interno levigatura, asportazione impurità	/	2x TESSAROL vernice (opaca/brillante)
STRATI VECCHI	interno pulitura, levigatura e asportazione degli strati danneggiati	/	1-2x TESSAROL vernice (opaca/brillante)

OSSERVAZIONI E PARTICOLARITÀ

- Le impregnazioni incolore non offrono protezione sufficiente contro i raggi UV e perciò non le consigliamo da sole all'esterno.
- Per l'effetto decorativo possiamo utilizzare il **BORI impregnante naturale** nella tonalità scelta.
- Prima di verniciare i rivestimenti consigliamo di impregnare il legno da entrambe le parti con il **BORI impregnante naturale** o con il **BORI impregnante antibattericida**, in quanto otteniamo così una migliore stabilità dimensionale.
- Negli ambienti chiusi si può creare un forte odore di solventi organici. Le vernici su base di legante alchidico non vengono pertanto consigliate per la verniciatura dei mobili interni.