



TESSAROL vernice acrilica brillante / satinato

CAMPO D'IMPIEGO

Per una protezione di qualità per la decorazione di superfici in legno interne: prodotti in legno morbido, rivestimenti in legno per soffitti e pareti, legno massello, mobili semplici e altri oggetti in legno.

CARATTERISTICHE

- mantiene l'aspetto naturale del legno – non ingiallisce
- ecologico
- senza odori sgradevoli
- diluizione con acqua
- rapida essiccazione
- facile applicazione
- resistente ai detersivi domestici

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	dispersione acrilica, acqua
TONALITÀ	incolore
MISCELATURA	/
BRILLANTEZZA	effetto satinato
DENSITÀ	1.0 g / ml
DILUIZIONE	acqua
Valore limite UE (COV)	Vernice ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). TESSAROL vernice acrilica contiene al massimo 110 g/l di COV.
IMBALLI	0.75l
SCADENZA	Il prodotto sigillato originalmente e immagazzinato secondo le modalità consigliate (temperatura da +5°C a +35°C, luogo asciutto) è utilizzabile fino alla data indicata sulla confezione. TEME IL GELO!

ISTRUZIONE PER L'USO				
SISTEMI DI APPLICAZIONE	diluizione	viscosità (DIN 4 mm)	ugello	pressione
pennello (setole artificiali)	quanto basta	/	/	/
applicazione a spruzzo				
spruzzo ad aria	5 - 10%	ca. 50 s	1.2 - 1.5 mm	2 - 3 bar
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	temperatura vernice, aria e oggetto minimo +8°C, umidità relativa dell'aria inferiore all'80%			
ESSICCAZIONE (T = +20°C, umidità rel. 65%)	Fuori polvere ca. 1 ora, al tatto 2 - 3 ore, sopravverniciabile dopo 6 - 8 ore Con temperature più basse e umidità relativa più alta, il tempo di essiccazione aumenta.			
RESA	teorica: 8 - 10 m ² con 1l a una mano La resa pratica dipende dalla lavorazione e dal tipo di legno e dal modo di applicazione.			
PULIZIA DEGLI UTENSILI	Immediatamente dopo l'uso con acqua, vernice secca con NITRO diluente .			

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Superficie in legno

L'umidità, per le conifere, non deve superare il 15 %, per le latifoglie il 12 %. La superficie asciutta va carteggiata e pulita, i residui di cera, resina o grasso vanno eliminati con **NITRO diluente**.

Come rinnovare uno strato di vernice vecchia

Se la vernice vecchia è intatta va pulita e carteggiata, se è danneggiata va rimossa completamente.



SISTEMI DI APPLICAZIONE

SUPERFICIE		PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE	MANO DI FONDO	FINITURA
LEGNO NUOVO	interni	carteggiare, eliminare impurità	1x TESSAROL vernice acrilica	1 - 2x TESSAROL vernice acrilica
VERNICI VECCHIE	interni	pulire e carteggiare, rimuovere vernici danneggiate	/	2x TESSAROL vernice acrilica

ANNOTAZIONI E PARTICOLARITÀ

- Se la temperatura è inferiore a 8°C il film protettivo non filma.
- Per i rivestimenti in legno per soffitti e pareti si consiglia di impregnare precedentemente il legno da entrambi i lati con **BORI impregnante eco-compatibile**, che aumenta la stabilità degli effetti del legno.