



SPEKTRA antifumo

a base di leganti PLIOWAY®

CAMPO D'IMPIEGO

Per la protezione e decorazione delle superfici murali e soffitti interni con potere coprente ed isolante su macchie di nicotina, infiltrazione d'acqua, catrame, olii, incendio ecc.. Le macchie di questo tipo sono idrosolubili, perciò vengono portate dall'acqua sulla superficie nella fase d'essiccazione, le pitture all'acqua non sono adatte per coprirle.

Indicata per il trattamento di tutti i tipi di intonaci minerali, fibrocemento, calcestruzzo, cartongesso, tappeti di vetrofibre, di carta e di rilievo come anche di vecchie pitture.

CARATTERISTICHE

- a base di leganti PLIOWAY®
- senza odore aggressivo
- eccellente isolamento di macchie idrosolubili
- lavabile secondo EN 13 300 (DIN 53778-W)
- semplice applicazione

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	copolimero acrilico in solvente organico, pigmento, cariche ed aggiunte speciali
TONALITÀ	bianca
COLORAZIONE	con paste pigmentate, adatte per le pitture ad acqua, fino al 3% e con pitture in base a solventi fino al 3%.
BRILLANTEZZA	EN 13300 – opaca
DENSITÀ	1,34 ± 0,02 kg/l
LAVABILITÀ	EN 13300 – classe 2 (DIN 53778-S)
DILUIZIONE	SPEKTRA diluente per pittura antifumo fino al 10%
Valore limite UE (COV)	Primer. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/g): 450 g/L (2007) / 350 g/l (2010). SPEKTRA antifumo contiene al massimo 350 g/l di COV.
IMBALLI	0,75l, 2,5l in 20l
SCADENZA	In confezione originale e immagazzinato in luogo asciutto (+5°C fino a +35°C) il prodotto è utilizzabile fino alla data indicata sulla confezione.

ISTRUZIONI PER L'USO	
APPLICAZIONE	ruolo, pennello, spruzzo
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	almeno +5°C della pittura, dell'aria e della superficie
ESSICCAZIONE (T = +20°C, umid.rel. 65%)	asciutto e sopravverniciabile dopo 6 ore
RESA	teorica: 3 – 5 m ² con 1 l in 2 mani Il consumo effettivo dipende dall'assorbimento e dalla ruvidità della superficie.
PULITURA DEGLI ARNESI	Subito dopo l'uso con diluente

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Asportare la polvere, le particelle non perfettamente aderenti ed altre impurità. Asportare la vecchia pittura cadente. Riempire le cavillature più grandi e le parti danneggiate con adeguati materiali in base minerale. La superficie deve essere asciutta e solida prima dell'applicazione.

Risanare le pareti attaccate da muffa ed alghe prima dell'applicazione con **SPEKTRA SNAITOL biocida**. Quando le pareti sono asciutte asportare la muffa meccanicamente. Applicare come strato di finitura **SPEKTRA antifumo**, che impedisce la crescita di muffe e serve anche come isolante delle macchie idrosolubili. Quando le pareti sono soltanto contaminate prive di macchie idrosolubili possono essere trattate dopo il risanamento con **SPEKTRA Sanitol biocida** anche con **SPEKTRA pittura per cucine e bagni** oppure con un'altra pittura murale ad acqua, aggiungendole **SPEKTRA additivo contro le muffe**.

Pulire e carteggiare le superfici sane non screpolate, tinteggiate con le vernici lisce lucide oppure semilucide o con pitture in dispersione con carta abrasiva (no. 150).



SISTEMI DI APPLICAZIONE

SUPERFICIE	PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE	LEVIGATURA	FINITURA
Superficie nuova non tinteggiata - intonaci di calce-cemento - pannelli in cartongesso - calcestruzzo ed altre superfici non porose		2x SPEKTRA stucco rasante (se necessario)	
Tinteggiata con pitture in dispersione - più strati di pitture assorbenti, non lavabili - pitture lisce, lucide, lavabili	pulizia, asportazione di particelle non aderenti, riparazione delle parti danneggiate pulizia, carteggiatura	2x SPEKTRA stucco rasante (se necessario)	2x SPEKTRA antifumo

OSSERVAZIONI

- Mescolare bene prima dell'uso, la diluizione dipende dal modo di applicazione, ossia secondo le istruzioni. Quando la pittura viene diluita con una quantità maggiore di diluente della prescritta, diminuisce corrispondentemente il potere coprente del film.
- Il tempo di essiccazione diventa più lungo alla temperature più basse e l'umidità più alta e dipende anche dall'assorbimento della superficie. Sulle suoperfici meno assorbenti il tempo d'essiccazione diventa più lungo.

® Marchio Eliochem, Francia (Trademark of Eliokem, France)