



IDEAL fondo base acqua

CAMPO D'IMPIEGO

Vernice di base per la verniciatura con **IDEAL 2K lacca poliuretanica per parquet base acqua** o per **IDEAL lacca per parquet base acqua VAL**.

CARATTERISTICHE

- vernice di base monocomponente
- rapida essiccazione
- senza odori sgradevoli
- ecologica
- riempie le fessure

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	legante poliuretanico
DENSITÀ	1.04 g / ml
RESIDUO SECCO	30 %
SOPRAVERNICIATURA	2 - 4 ore, a seconda delle condizioni
DILUIZIONE	acqua
Valore limite UE (COV)	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE per questo prodotto (A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Prodotto contiene al massimo 60 g/l di COV.
IMBALLI	5l
SCADENZA	Il prodotto sigillato originalmente e immagazzinato secondo le modalità consigliate (temperatura da +5°C a +25°C, luogo asciutto) è utilizzabile fino alla data indicata sulla confezione. TEME IL GELO!

ISTRUZIONE PER L'USO		
SISTEMI DI APPLICAZIONE	diluizione	viscosità (DIN 4mm)
spatolina di acciaio inossidabile, rullo	non è necessaria, si può aggiungere polvere di legno	15 - 18 s
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Temperatura vernice, aria e suolo da +18°C a +22°C e umidità relativa dell'aria 50 - 70%	
ESSICCAZIONE (T = +20°C, umidità rel. 65%)	Fuori polvere cca. 20 minuti, sopraverniciabile 2 - 4 ore Con temperature più basse e umidità relativa più alta, il tempo di essiccazione aumenta.	
RESA	Teorica: 8 - 10 m ² con 1l a una mano La resa in pratica dipende dalla lavorazione, dal tipo di legno e dal modo di verniciatura.	
PULIZIA DEGLI UTENSILI	Immediatamente dopo l'uso con acqua, vernice secca con NITRO diluente .	

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Legno

L'umidità del parquet deve essere tra l'8 e il 10 %. Il parquet deve essere levigato meccanicamente e perfettamente pulito da polvere e altri residui. Tra uno strato e l'altro di vernice il parquet va carteggiato con carta o retina abrasiva a grana 180.

Come rinnovare un parquet vecchio

La vecchia vernice va completamente rimossa. La levigatura tra uno strato e l'altro va effettuata con carta abrasiva o retina a grana 180.

PREPARAZIONE DELLA LACCA

Prima di iniziare a verniciare, mescolare bene la vernice.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

SUPERFICIE	PREPARAZIONE	MANO DI FONDO	FINITURA
parquet, rivestimenti in legno, legno non lavorato	levigare meccanicamente il parquet secco e pulire tutte le impurità	1x IDEAL fondo base acqua	3 - 4x IDEAL 2K lacca poliuretanica per parquet base acqua o 3 - 4x IDEAL lacca per parquet base acqua VAL
parquet vecchio	togliere completamente la vecchia vernice	1x IDEAL fondo base acqua	3 - 4x IDEAL 2K lacca poliuretanica per parquet base acqua o 3 - 4x IDEAL lacca per parquet base acqua VAL

I presente depliant completa e sostituisce tutte le precedenti edizioni.

I - 2012



HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si
www.helios.si