



IDEAL vernice per stucco DS

CAMPO D'IMPIEGO

Stuccatura del parquet con lacche del marchio **IDEAL**.

CARATTERISTICHE

- liquido per la preparazione dello stucco con polvere sottile di legno
- per la riempitura di pori e di fughe minori
- monocomponente
- rapida essiccazione

SCHEDE TECNICHE	
COMPOSIZIONE	a base di nitrocellulosa
DENSITÀ	0,9 g/ml
SOSTANZE SECICHE	18 - 20 %
INTERVALLO TRA LE MANI	2 - 4 ore, a seconda delle condizioni, della grandezza delle fughe e della superficie dell'ambiente
DILUIZIONE	/
Categoria EU VOC e limitazioni	IIA(h), 750 g/l (2010); il prodotto contiene: max 750 g/l
UNITÀ D'IMBALLAGGIO	1 l, 5 l
DURATA	Sigillato nella confezione originale ed immagazzinato adeguatamente (temperatura da +5°C a +25°C, ambiente asciutto), il prodotto è utilizzabile fino alla data stampata sulla confezione.

ISTRUZIONI PER L'USO		
MODI D'APPLICAZIONE	diluzione	viscosità (DIN 4 mm)
spatola		ca. 100 s
CONDIZIONI D'APPLICAZIONE	temperatura del liquido, dell'aria e del pavimento da +15°C a +25°C e umidità relativa dell'aria 40 - 70%	
ESSICCAZIONE (T = +20°C, umidità rel. 65%)	fuori polvere circa 20 minuti, asciutto e pronto per l'applicazione della mano successiva in 2 - 4 ore A temperature inferiori e maggior umidità relativa dell'aria aumenta il tempo di essiccazione. L'essiccazione dipende dalla grandezza delle fughe e dalla superficie dell'ambiente.	
RESA	teorica: 8 - 10 m ² con 1l a una mano L'impiego pratico dipende dalla grandezza delle fughe, dal tipo di legno, nonché dalla modalità d'applicazione.	
PULITURA DEGLI ATTREZZI	IDEAL detergente per pulizia degli attrezzi	

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Fondo di legno

L'umidità del parquet deve essere dell' 8 - 10 %.

Il parquet deve essere levigato a macchina, spolverato e pulito accuratamente.

Restauro del vecchio parquet

La lacca vecchia va asportata completamente.

PREPARAZIONE DELLO STUCCO

Mescolare **IDEAL vernice per stucco** con la polvere sottile del legno che viene a crearsi all'ultima levigatura. Con lo stucco così preparato vanno turate le irregolarità del parquet. Il parquet va levigato con la retina abrasiva 120 - 150 fino ad asportare completamente i resti dello stucco.

SISTEMI DI COPERTURA

SUPERFICIE	PREPARAZIONE	STUCCATURA	FONDO COPRENTE	COPRENTE FINALE
parquet, pavimento a listoni, legno non lavorato	levigare il parquet asciutto e asportare tutte le impurità	1x IDEAL vernice per stucco DS	1x IDEAL 2K fondo poliuretano per parquet DS	2x IDEAL 2K lacca poliuretano per parquet DS
parquet vecchio	la lacca vecchia va asportata completamente	1x IDEAL vernice per stucco DS	1x IDEAL 2K fondo poliuretano per parquet DS	2x IDEAL 2K lacca poliuretano per parquet DS