



IDEAL 2K fondo poliuretano per parquet DS

CAMPO D'IMPIEGO

Fondo per il trattamento con **IDEAL 2K lacca poliuretano per parquet DS**.

CARATTERISTICHE

- fondo bicomponente
- rapida essiccazione
- levigatura semplice
- riempitura pori
- isolamento della superficie e prevenzione della migrazione degli estrattivi sulla finitura

SCHEDE TECNICHE	
COMPOSIZIONE	collante poliuretano
RAPPORTO VOLUMETRICO	lacca (componente A): catalizzatore (componente B) = 1:1
PERIODO DI UTILIZZABILITÀ DELLA MISCELA	2 ore
DENSITÀ	0,96 g/ml
INTERVALLO TRA LE MANI	2 - 24 ore, a seconda delle condizioni
DILUIZIONE	/
Categoria EU VOC e limitazioni	IIA(j), 500 g/l (2010); il prodotto contiene: max 500 g/l
UNITÀ D'IMBALLAGGIO	10 l di lacca, 10 l di catalizzatore
DURATA	Sigillato nella confezione originale ed immagazzinato adeguatamente (temperatura da +5°C a +35°C, ambiente asciutto), il prodotto è utilizzabile fino alla data stampata sulla confezione. Il catalizzatore è sensibile all'umidità dell'aria e bisogna perciò conservarlo in un recipiente pieno e ben chiuso.

ISTRUZIONI PER L'USO		
MODI D'APPLICAZIONE	diluizione	viscosità (DIN 4 mm)
Spatola, rullo a setola corta	non è necessaria	18 - 20 s
CONDIZIONI D'APPLICAZIONE	temperatura della lacca, dell'aria e del pavimento da +15°C a +25°C e umidità relativa dell'aria 40 - 70 %	
ESSICCAZIONE (T = +20°C, umidità rel. 65%)	fuori polvere circa 20 min, asciutto e pronto per l'applicazione della mano successiva in 2 - 24 ore A temperature inferiori e maggior umidità dell'aria aumenta il tempo di essiccazione.	
RESA	teorica: a una mano con la spatola 18 - 22 m ² con 1 l a una mano con il rullo 8 - 10 m ² con 1 l L'impiego pratico dipende dalla lavorazione e dal tipo del legno, nonché dalla modalità d'applicazione.	
PULITURA DEGLI ATTREZZI	IDEAL detergente per pulizia degli attrezzi	

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Fondo di legno

L'umidità del parquet deve essere dell'8 - 10 %. Il parquet deve essere levigato a macchina, spolverato e pulito accuratamente. Il fondo va levigato con la retina abrasiva a grana 120 - 150, dopodiché va applicato lo strato finale di lacca.

Restauro del vecchio parquet

La lacca vecchia va asportata completamente. Tra l'applicazione delle mani bisogna levigare con la retina abrasiva a grana 120 - 150.

PREPARAZIONE DELLA LACCA

La lacca ed il catalizzatore vanno mescolati con rapporto volumetrico 1:1. Prima dell'applicazione la miscela va mescolata accuratamente fino a renderla omogenea.

SISTEMI DI COPERTURA

SUPERFICIE	PREPARAZIONE	FONDO COPRENTE	COPRENTE FINALE
parquet, pavimento a listoni, legno non lavorato	levigare il parquet asciutto e asportare tutte le impurità	1x IDEAL 2K fondo poliuretano per parquet DS	2 x IDEAL 2K lacca poliuretano per parquet DS
parquet vecchio	la lacca vecchia va asportata completamente	1x IDEAL 2K fondo poliuretano per parquet DS	2 x IDEAL 2K lacca poliuretano per parquet DS