



IDEAL lacca per parquet base acqua STANDARD (satinata)

CAMPO D'IMPIEGO

Per la protezione e la decorazione del parquet e di altri rivestimenti in legno, quando si desidera ottenere una lacca protettiva satinata in ambienti dove i pavimenti sono poco o mediamente esposti a usura.

CARATTERISTICHE

- aspetto satinato
- durevole e resistente all'usura
- facile manutenzione e resistenza a agenti chimici deboli

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	Dispersione acrilato/poliuretana
DENSITÀ	Circa 1026 kg/m ³
RESIDUO SECCO	Circa 30 (DIN 53819)
SOPRAVERNICIATURA	3-4 ore
DILUIZIONE	Non è necessario diluire, se necessario usare acqua fredda pulita di rubinetto fino al 5 %.
Categoria UE COV e valori limite	II A (i), 140 G/L (2010); il prodotto contiene: max 140 g/l
IMBALLI	5 l
SCADENZA	Il prodotto sigillato originalmente e immagazzinato secondo le modalità consigliate (temperatura da +5°C a +25°C) è utilizzabile 12 mesi.

ISTRUZIONI PER L'USO	
METODO DI APPLICAZIONE	Paletta, pennello, rullo per vernici a base di acqua e a spruzzo con pistola ad aria (viscosità fornita, non è necessario diluire). Sopraverniciatura dopo 2-3 ore. La carteggiatura tra due mani va effettuata con carta abrasiva a grana 180 o 240. La polvere va eliminata con l'aspirapolvere.
CONDIZIONI DI LAVORO	L'umidità del parquet dev'essere tra l'8 e il 10 %. Le condizioni di lavoro ottimali sono una temperatura da 18 a 22 °C e un'umidità relativa tra il 50 e il 75 %. La temperatura dell'ambiente e della vernice non dev'essere inferiore ai 13 °C. La temperatura del parquet non dev'essere inferiore ai 12 °C.
ESSICCAZIONE (T = +20 °C, umidità rel. 65 %)	Sopraverniciabile 2-3 ore.
RESA	Circa 10-12 m ² /l a una mano (circa 0,8-1l/m ²). Circa 3-4 m ² /l a tre mani.
PULIZIA DEGLI UTENSILI	Immediatamente dopo l'uso lavare con acqua. Lavare la vernice secca sugli utensili con acetone.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie dev'essere secca, pulita da residui di grasso, altre impurità e residui di vecchie vernici e infine carteggiata con carta abrasiva a grana 150 o 120 se si usa una lucidatrice oppure a grana 80-100 se si usa una macchina levigatrice Trio. Dopo la carteggiatura è obbligatorio pulire la polvere. La superficie non dev'essere trattata con perossido di idrogeno o altri agenti sbiancanti per legno.

PREPARAZIONE DELLA VERNICE

Prima della verniciatura mescolare accuratamente la vernice nella confezione originale. Lo strato di vernice umida applicata dev'essere lattiginoso, durante l'essiccazione diverrà perfettamente limpido.

SISTEMI DI VERNICIATURA

SUPERFICIE	PREPARAZIONE	MANO DI FONDO	FINITURA
parquet, rivestimenti in legno, legno non lavorato	levigare meccanicamente il parquet secco e pulire tutte le impurità	1x IDEAL fondo base acqua	3-4x IDEAL lacca per parquet base acqua STANDARD (satinata)
parquet vecchio	togliere completamente la vecchia vernice	1x IDEAL fondo base acqua	3-4x IDEAL lacca per parquet base acqua STANDARD (satinata)



NOTE E PARTICOLARITÀ

- Con legni esotici e ignoti è necessario fare una prova su una piccola superficie per verificare l'influenza della vernice sulla tonalità del parquet.
- Per carteggiare **IDEAL lacca per parquet base acqua STANDARD (satinata)** si sconsiglia di usare la macchina levigatrice a levigatura tridimensionale Trio.
- Pulire la vernice con un panno umido e detergenti non aggressivi per la pulizia del parquet dopo 2 settimane; passato questo periodo si può posizionare anche i mobili, i tappeti vanno posizionati dopo 3-4 settimane.
- La vita della vernice può essere prolungata se di tanto in tanto si applica su di essa un'emulsione acquosa di cera o un prodotto simile per la cura del parquet.
- Proteggere obbligatoriamente le gambe di sedie e mobili sulle quali vengono spostati con materiale protettivo in feltro o gomma.