



## IDEAL lacca per parquet base acqua STANDARD (brillante)

### CAMPO D'IMPIEGO

Per la protezione e la decorazione del parquet e di altri rivestimenti in legno, quando si desidera ottenere una lacca protettiva brillante in ambienti dove i pavimenti sono poco o mediamente esposti a usura.

### CARATTERISTICHE

- grande brillantezza
- durevole e resistente all'usura
- facile manutenzione e resistenza a agenti chimici deboli

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	Dispersione acrilato/poliuretana
DENSITÀ	Circa 1026 kg/m <sup>3</sup>
RESIDUO SECCO	Circa 30 (DIN 53819)
SOPRAVERNICIATURA	3-4 ore
DILUIZIONE	Non è necessario diluire, se necessario usare acqua fredda pulita di rubinetto fino al 5 %.
Categoria UE COV e valori limite	II A (i), 140 G/L (2010); il prodotto contiene: max 140 g/l
IMBALLI	5 l
SCADENZA	Il prodotto sigillato originalmente e immagazzinato secondo le modalità consigliate (temperatura da +5°C a +25°C) è utilizzabile 12 mesi.

ISTRUZIONI PER L'USO	
METODI DI APPLICAZIONE	Paletta, pennello, rullo per vernici a base di acqua e spruzzo con pistola ad aria (viscosità fornita, non è necessario diluire). Sopraverniciatura dopo 3-4 ore. La carteggiatura tra due mani va effettuata con carta abrasiva a grana 180 o 240. La polvere va eliminata con l'aspirapolvere.
CONDIZIONI DI LAVORO	L'umidità del parquet dev'essere tra l'8 e il 10 %. Le condizioni di lavoro ottimali sono una temperatura da 18 a 22 °C e un'umidità relativa tra il 50 e il 75 %. La temperatura dell'ambiente e della vernice non dev'essere inferiore ai 13 °C. La temperatura del parquet non dev'essere inferiore ai 12 °C.
ESSICCAZIONE (T = +20 °C, umidità rel. 65 %)	Sopraverniciabile 2-3 ore.
RESA	circa 10-12 m <sup>2</sup> /l a una mano (circa 0,8-1l/m <sup>2</sup> ). Circa 3-4 m <sup>2</sup> /l a tre mani.
PULIZIA DEGLI UTENSILI	Immediatamente dopo l'uso lavare con acqua. Lavare la vernice secca sugli utensili con acetone.

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie dev'essere secca, pulita da residui di grasso, altre impurità e residui di vecchie vernici e infine carteggiata con carta abrasiva a grana 150 o 120 se si usa una lucidatrice oppure a grana 80-100 se si usa una macchina levigatrice Trio. Dopo la carteggiatura è obbligatorio pulire la polvere. La superficie non dev'essere trattata con perossido di idrogeno o altri agenti sbiancanti per legno.

### PREPARAZIONE DELLA VERNICE

Prima della verniciatura mescolare accuratamente la vernice nella confezione originale. Lo strato di vernice umida applicata dev'essere lattiginoso, durante l'essiccazione diverrà perfettamente limpido.

### SISTEMI DI VERNICIATURA

SUPERFICIE	PREPARAZIONE	MANO DI FONDO	FINITURA
parquet, rivestimenti in legno, legno non lavorato	levigare meccanicamente il parquet secco e pulire tutte le impurità	1x IDEAL fondo base acqua	3-4x IDEAL lacca per parquet base acqua STANDARD (brillante)
parquet vecchio	togliere completamente la vecchia vernice	1x IDEAL fondo base acqua	3-4x IDEAL lacca per parquet base acqua STANDARD (brillante)



#### NOTE E PARTICOLARITÀ

- Con legni esotici e ignoti è necessario fare una prova su una piccola superficie per verificare l'influenza della vernice sulla tonalità del parquet.
- Per carteggiare **IDEAL lacca per parquet base acqua STANDARD (brillante)** si sconsiglia di usare la macchina levigatrice a levigatura tridimensionale Trio.
- Pulire la vernice con un panno umido e detergenti non aggressivi per la pulizia del parquet dopo 2 settimane; passato questo periodo si può posizionare anche i mobili, i tappeti vanno posizionati dopo 3-4 settimane.
- La vita della vernice può essere prolungata se di tanto in tanto si applica su di essa un emulsione acquosa di cera o un prodotto simile per la cura del parquet.
- Proteggere obbligatoriamente le gambe di sedie e mobili sulle quali vengono spostati con materiale protettivo in feltro o gomma.