



IDEAL lacca per parquet base acqua VAL

CAMPO D'IMPIEGO

Per parquet, sugheri e altri oggetti in legno in appartamenti, uffici, scuole, asili, ospedali, dove i pavimenti sono sottoposti a usura normale.

CARATTERISTICHE

- brillantezza satinata
- monocomponente
- ecologico
- senza odori sgradevoli
- ottima resistenza all'usura
- semplice applicazione

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	legante poliuretano
BRILLANTEZZA	brillantezza satinata
DENSITÀ	1.05 g / ml
RESIDUO SECCO	32 %
SOPRAVERNICIATURA	3 - 4 ore, a seconda delle condizioni
DILUIZIONE	acqua
Valore limite UE (COV)	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE per questo prodotto (A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Prodotto contiene al massimo 70 g/l di COV.
IMBALLI	1 l, 5 l
SCADENZA	Chiuso nel contenitore originale ed immagazzinato adeguatamente (temperatura da + 5°C a +25°C, ambiente asciutto) si può usare fino alla data riportata sull'involucro. TEME IL GELO!

ISTRUZIONE PER L'USO		
SISTEMI DI APPLICAZIONE	diluzione	viscosità (DIN 4 mm)
pennello	/	16 - 19s
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	temperatura della vernice, aria e pavimento da +18°C a +22°C, umidità relativa dell'aria tra 50 - 70%	
ESSICCAZIONE (T = + 20°C, umidità rel. 65%)	asciutto alla polvere cca 30 min, sopravverniciabile dopo 3 - 4 ore, adatto all'uso normale 48 ore Con temperature più basse e umidità relativa più alta il tempo di essiccazione aumenta.	
RESA	teorica: 10 - 12 m ² con 1 l a una mano Il consumo pratico dipende dalla lavorazione e dal tipo di legno, nonché dal modo di applicazione	
PULITURA DEGLI ARNESI	subito dopo l'uso lavare con acqua, la lacca secca va pulita con NITRO diluente	

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Base in legno

L'umidità del parquet deve essere tra 8 - 10%. Il parquet deve essere levigato con macchina e pulito accuratamente dalla polvere e da altre impurità. La levigatura tra gli strati viene effettuata con carta abrasiva o retina abrasiva 180.

Rinnovo del vecchio parquet

La lacca vecchia viene rimossa completamente. La levigatura tra gli strati viene effettuata con carta abrasiva 180.

PREPARAZIONE DELLA LACCA

Mescolare accuratamente nell'involucro originale prima di verniciare. Lo strato di lacca fresca deve essere color latte, durante l'essiccazione diventa lucido.



SISTEMI DI APPLICAZIONE

SUPERFICIE	PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE	MANO DI FONDO	FINITURA
parquet, pavimenti, legno non lavorato	levigare il parquet asciutto con macchina e pulire tutte le impurità	1x IDEAL fondo base acqua	3x IDEAL lacca per parquet base acqua VAL
		/	4x IDEAL lacca per parquet base acqua VAL
parquet vecchio	asportare la lacca vecchia	1x IDEAL fondo base acqua	3-4x IDEAL lacca per parquet base acqua VAL
		/	4x IDEAL lacca per parquet base acqua VAL

OSSERVAZIONI E PARTICOLARITÀ

- Nel caso di legno esotico o sconosciuto è necessario fare una prova su un pezzo piccolo di legno per verificare l'effetto della lacca sul colore del parquet.
- Per la levigatura della **IDEAL lacca per parquet base acqua VAL** non consigliamo l'uso della macchina levigatrice tridimensionale Trio.
- La lacca può venir pulita con straccio umido e mezzi detergenti delicati per la pulizia del parquet dopo 2 settimane, dopo tale periodo posizioniamo i mobili, i tappeti dopo 3 - 4 settimane.
- Possiamo allungare la durata della lacca coprendola periodicamente con cera ad emulsione acquea o mezzi simili per la manutenzione del parquet.
- Proteggere obbligatoriamente le gambe di sedie e mobili sulle quali vengono spostati con materiale protettivo in feltro o gomma.