



## SPEKTRA pittura per pareti interne

### CAMPO D'IMPIEGO

Per la protezione e la decorazione di pareti interne e soffitti.

È adatta per la pitturazione di tutti i tipi di intonaci minerali, pannelli in fibrocemento, calcestruzzo, pannelli in cartongesso, carte da parati in fibre vetrose, carte da parati a rilievo e vecchie vernici.

### CARATTERISTICHE

- ecologica e non dannosa per la salute
- adatta alla ripittura frequente delle pareti
- semplice applicazione
- altamente traspirante per il vapore
- resistente alla pulizia a secco

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	<i>dispersione di vinilacetato copolimero, pigmento, riempitivi e additivi speciali</i>
TONALITÀ	bianca
COLORAZIONE	con paste pigmentate adatte alle pitture a base di acqua, fino al 3%, e con pitture a dispersione adatte alla gradazione <b>HELIOMIX</b> : tonalità Monicolor Nova 720 serie F e G
BRILLANTEZZA	EN 13300 – opaca
DENSITÀ	1,67 ± 0,02kg/l
LAVABILITÀ	non lavabile
DILUIZIONE	con acqua 10 - 15%
Valore limite UE (COV)	Pitture opache per pareti e soffitti interni (A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Prodotto contiene al massimo 1 g/l di COV.
IMBALLI	2l, 5l, 10l e 15l
SCADENZA	In confezione originale e immagazzinato come consigliato (temperatura da +5°C a +35°C, luogo asciutto), il prodotto è utilizzabile fino alla data indicata sulla confezione.

ISTRUZIONI PER L'USO	
MODULO DI APPLICAZIONE	<i>ruolo, pennello, spruzzo</i>
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	temperatura della pittura, dell'aria e della superficie minimo +5°C
ESSICCAZIONE (T = +20°C, umidità relativa 65%)	asciutto e sopravverniciabile dopo 4 - 6 ore
RESA	teorica: 5 - 6 m <sup>2</sup> con 1l a due mani Il consumo in pratica dipende dall'assorbimento e dalla ruvidità della superficie.
PULIZIA DEGLI ARNESI	immediatamente dopo l'uso con acqua

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Rimuovere dalla superficie polvere, particelle mallegate e altre impurità. Le pitture vecchie che si staccano vanno rimosse. Le crepe maggiori e le parti danneggiate vanno riempite con materiali appropriati a base minerale. Nel caso di riparazioni, si consiglia l'impregnazione con un prodotto adatto. Prima della pitturazione, la superficie dev'essere asciutta e consolidata.

Prima della pitturazione, le pareti infette da muffe e alghe vanno pitturate con **SPEKTRA SANITOL biocida**. Quando le pareti si asciugano, asportare la muffa meccanicamente. Aggiungere alla pittura **SPEKTRA additivo contro le muffe**, che impedisce lo sviluppo dei microrganismi più a lungo, oppure usare come finitura **SPEKTRA pittura per cucine e bagni**.

Le macchie di nicotina, di versamenti di acqua, catrane, matite solubili,... vanno trattate con **SPEKTRA antifumo**, che è già una finitura. Le incrostazioni di Sali (salnitro) vanno eliminate con spazzola e la superficie va impregnata con **SPEKTRA tiefgrund**. Le superfici sane e non screpolate, pitturate con emulsioni lisce, brillanti o semiopachi o con pitture a dispersione vanno pulite e carteggiate con carta abrasiva (no. 150).



### SISTEMI DI APPLICAZIONE

SUPERFICIE	PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE	IMPREGNAZIONE	LISCIATURA	FINITURA
<b>Superficie nuova, non pitturata</b> - intonaci in calceamento - pannelli in cartongesso  - calcestruzzo e altre superfici non porose		1x <b>SPEKTRA acryl tiefgrund</b>  1x <b>SPEKTRA tiefgrund</b>	2x <b>SPEKTRA stucco rasante</b> (se necessario)	2x <b>SPEKTRA pittura per pareti interne</b>
<b>Pitturata con pitture a dispersione</b> - più strati di pitture assorbenti, non lavabili  - pitture lisce, brillanti, lavabili	pulizia, rimozione delle parti mobili, riparazione delle parti danneggiate,  pulizia, carteggiatura	1x <b>SPEKTRA acryl tiefgrund</b>	2x <b>SPEKTRA stucco rasante</b> (se necessario)	

### NOTE E PARTICOLARITÀ

- Mescolare bene la pittura prima dell'uso.
- Il tempo di essiccazione aumenta con temperature più basse e umidità relativa dell'aria più elevata.
- **HELIOMIX** - a causa di piccole differenze tra i vari carichi sono possibili minori differenze nella tonalità - per maggiori quantità della stessa tonalità si consiglia l'uso dello stesso carico.